

## MŰSZAKI ADATLAP (TDS)

**Termék neve:**

**WINTER**

**Típus:**

Gyári előkevert, folyékony, kerámia alapú hőszigetelő bevonat

**Jellemzők:**

- Alkalmazható kültéri és beltéri felületeken, ahol tartós védelem és időjárásállóság szükséges
- Alkalmazási felületek: fém, műanyag, bitumenes felület, valamint egyéb sima vagy megfelelően alapozott felületek
- **Hideg időben is felhordható, akár -35°C-ig**
- Víztaszító, fokozott időjárásállóságú, UV-álló
- Penészgátló és gombamentesítő hatású

**Műszaki adatok:**

- Anyagigény: 1,3 l/m<sup>2</sup>
- Kiadósság: 752 g/m<sup>2</sup>
- Tapadás: 2,0 ± 0,5 MPa
- Hővezetési tényező ( $\lambda$ ): ~0,0012 W/m·K
- Vízfelvételi együttható: 0,07 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>
- Vízgőz áteresztő képesség: 62,4 g/m<sup>2</sup>/nap
- Üzemi hőmérséklet: -60°C - +90°C
- Felület hőmérséklete (alkalmazáskor): -20°C - +40°C

**Bázis:**

Oldószerbázisú akril hőszigetelő bevonat

**Szín:**

Matt, fehér szuszpenzió (színezhető oldószeres akril pasztával)

**Alkalmazás:**

- Használat előtt felkeverendő (maximum 150 fordulat/perc)
- Felhordás: ecsettel, vagy airless berendezéssel (60-80 bar)

- Hígítás: ortoxilénnel vagy orto-xylollal (max. 5-10%)
- Alapozó: használata javasolt (oldószerbázisú alapozó)

**Kiszerezés, tárolás:**

- Kiszerezés: 10 vagy 20 literes vödörben
- Tárolás: +15 - +30°C között, száraz, fagymentes helyen
- Szavatossága bontatlan csomagolásban 12 hónap

**Biztonsági előírások:**

- Használat közben védőruházat, kesztyű, szemüveg ajánlott
- Gyermekektől elzárva tartandó
- Tűzveszélyes anyaggal ne keverje

**Tanúsítások:**

- **CE** - Megfelelőségi nyilatkozat
- **ISO 9001** - Minőségirányítási rendszer tan. (gyártónál)
- **ISO 14001** - Környezetirányítási rendszer tan. (gyártónál)



Importőr/forgalmazó:

**PDKA Hungary Kft.**

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

**BRONYA LLC.**

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30