

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

Termék neve: **WINTER**

Termék jellemzők: A BRONYA WINTER kiváló tapadású, oldószerbázisú, kerámia hőszigetelő bevonat, amely hideg időben is feldolgozható, akár - 35 °C környezeti hőmérsékletig. Víztaszító tulajdonsága és fokozott időjárásállósága miatt ideális választás páraáteresztést nem igénylő felületek hőszigetelésére és védelmére.

Felület előkészítése:

- Távolítsa el a laza részeket, olajos szennyeződést, port
- Javítsa ki a 5-7 mm-nél mélyebb felületi hibákat
- Beton, vakolat vagy téglafelületre csak akkor alkalmazza, ha páraáteresztés nem szükséges, és a felület előzetesen teljesen zárt, vízzáró bevonattal van ellátva
- Beton nedvességtartalma $\leq 4\%$, levegő páratartalma $\leq 80\%$
- Használjon oldószerálló alapozót ásványi felületeken, vagy rozsdagátló alapozót fémre (0,5 mm/rtg.)

Anyag előkészítése:

- Használat előtt keverje át a bevonatot (max. 150 ford./perc)
- Hígítás: kizárólag orthoxylollal, a gyártó előírása szerint

Alkalmazás:

- Ecsettel vagy airless szóróval (max. 60-80 bar)
- Rétegvastagság: max. 1 mm (forró felületnél max. 0,5 mm)
- Száradási idő: min. 24 óra/réteg
- A teljes vastagságot a szigetelési igény határozza meg
- Alkalmazási levegőhőmérséklet: -35°C és +30°C között
- Alkalmazási felületi hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között

- Üzemi hőmérséklet: -60°C és +120°C között

Biztonság:

- Normál körülmények között nem veszélyes, azonban az oldószergőz belégzését kerülni kell
- Zárt térben légzésvédő használata ajánlott
- Szem és bőr védelme javasolt
- Gyermekektől elzárva tartandó

Tárolás / szállítás:

- +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolja
- Védje a közvetlen napfénytől és fagyástól
- A csomagolást légmentesen zárva kell tartani a kiszáradás és az oldószer elpárolgásának elkerülése érdekében

Tanúsítások:

- **CE** – Megfelelőségi nyilatkozat
- **ISO 9001** – Minőségirányítási rendszer tan. (gyártónál)
- **ISO 14001** – Környezetirányítási rendszer tan. (gyártónál)

Egyéb információk:

Amennyiben nem tartja be a használati és tárolási utasításokat, a gyártó nem vállal felelősséget a fedőréteg minőségéért!



Importőr/forgalmazó:

PDKA Hungary Kft.

H-2097 Pilisborosjenő, Boglárka utca 12.

info@bronya.hu | www.bronya.hu | +36.70.310.2443

Gyártó:

BRONYA LLC.

RU-400 005 Volgograd, Batalionnaya St., 13A.

info@nano34.ru | nano34.ru | +7.8442.50-62-30